



混合物密度管理

前回DATA読込

表題コピー

混合物密度管理及び検査試験表

閉じる

プリンタ出力

工事名

ああああああああああああああああ

試験日

[H] 10 年 [08] 月 [20] 日

工 種 名

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

請 負 人

うううううううううううう

基準密度

2.334

設計厚

4.0

測定者

鈴木 一郎

種 別	品 質 管 理							
	基 準		密 度		規 格			
測 点	乾燥空中重量 A	空中重量 B	水中重量 C	$\frac{A \times \rho_w}{B-C}$	基準密度	%	厚 さ	設計厚
11K510	882.4	883.2	483.9	2.21	2.334	94.7	5.1	4.0
12K910	1053.4	1054.0	579.9	2.222	2.334	95.2	6.0	4.0
13K305	836.1	836.6	461.2	2.227	2.334	95.4	4.8	4.0
14K444	882.4	883.2	483.9	2.21	2.334	94.7	5.1	4.0
15K555	1053.4	1054.0	579.9	2.222	2.334	95.2	6.0	4.0
16K666	836.1	836.6	461.2	2.227	2.334	95.4	4.8	4.0
17K777	882.4	883.2	483.9	2.21	2.334	94.7	5.1	4.0
18K888	1053.4	1054.0	579.9	2.222	2.334	95.2	6.0	4.0
19K999	836.1	836.6	461.2	2.227	2.334	95.4	4.8	4.0
20K202	882.4	883.2	483.9	2.21	2.334	94.7	5.1	4.0
平 均	$\bar{x}$ 10			2.219	2.334	95.1	5.3	4.0
記 事	92.0%以上			44444444444444444444				
	再生密粒度アスコン 13mm 50回			55555555555555555555				
	00000000000000000000			66666666666666666666				
	22222222222222222222			77777777777777777777				

1

工事名 あああああああああああああああああ

10年8月20日

主 任		
監督員	監督員	監督員

混合物密度管理及び検査試験表

請負人 うううううううううううううううう

工種名 ししししししししししししししししし

測定者 鈴木 一郎

種 別 測 点	品 質 管 理							
	基 準 密 度 規 格							
	乾燥空中重量 A	空中重量 B	水中重量 C	$\frac{A}{B-C} \times \rho_w$	基準密度	%	厚 さ	設計厚
11K510	882.4	883.2	483.9	2.210	2.334	94.7	5.1	4.0
12K910	1053.4	1054.0	579.9	2.222	2.334	95.2	6.0	4.0
13K305	836.1	836.6	461.2	2.227	2.334	95.4	4.8	4.0
14K444	882.4	883.2	483.9	2.210	2.334	94.7	5.1	4.0
15K555	1053.4	1054.0	579.9	2.222	2.334	95.2	6.0	4.0
16K666	836.1	836.6	461.2	2.227	2.334	95.4	4.8	4.0
17K777	882.4	883.2	483.9	2.210	2.334	94.7	5.1	4.0
18K888	1053.4	1054.0	579.9	2.222	2.334	95.2	6.0	4.0
19K999	836.1	836.6	461.2	2.227	2.334	95.4	4.8	4.0