

## 締 固 め 試 験 表

工事名 第8号 県単道路整備 (舗装補修) 工事

試験者 ビーシー・ネットワーク

試験年月日 9年 6月 24日

合材の種類 再生密粒度アスコン13mm

基準密度 2.339 (g/cm<sup>3</sup>)

回	区 分 年 月 日	供 試 体 番 号	空 中 重 量 g	表 乾 重 量 g	水 中 重 量 g	体 積 cm <sup>3</sup>	密 度 g/cm <sup>3</sup>	突 固 め 温 度 °C
		No.	A	A'	B	C = A' - B	A / C	
第 一 回	6月 24日 AM	1	1185.0	1187.0	679.9	507.1	2.337	145
		2	1195.0	1197.5	686.6	510.9	2.339	
		3	1186.0	1188.0	680.9	507.1	2.339	
第 二 回	6月 24日 PM	4	1191.0	1193.5	684.5	509.0	2.340	145
		5	1186.5	1188.0	680.1	507.9	2.336	
		6	1193.0	1195.0	685.6	509.4	2.342	
第 三 回	月 日							
第 四 回	月 日							
平均						2.339		
備 考								