

骨材のフルイ分け試験 (合成粒度)

工 事 名第8号 県単道路整備 (装補修) 工事

試 験 年 月 日9 年 6 月 23 日

合 材 の 種 類再生密粒度アスコン13mm

試 験 者ヒュー・ネットワーク

フルイ m m	ホ ッ ト ピ ン 粒 度 %						混 合 率 %						合成粒度 (%)	予定粒度 (%)	粒度範囲 (%)
	Bin4	Bin3	Bin2	Bin1		フィラー	Bin4	Bin3	Bin2	Bin1		フィラー			
配 合 率							28.0	15.0	19.0	30.0		8.0			
53 . 0															
37 . 5															
26 . 5															
19 . 0	100.0		100.0				28.0		19.0				100.0	100.0	100.0 - 100.0
13 . 2	99.2	100.0	98.6				27.8	15.0	18.7				99.5	99.4	95.0 - 100.0
4 . 75	5.1	95.3	39.5	100.0			1.4	14.3	7.5	30.0			61.2	61.2	55.0 - 70.0
2 . 36	0.0	5.9	19.3	99.5			0.0	0.9	3.7	29.9			42.5	42.7	35.0 - 50.0
0 . 6		0.2	6.3	57.8	100.0	100.0		0.0	1.2	17.3	0.0	8.0	26.5	26.3	18.0 - 30.0
0 . 3		0.0	3.7	16.9		99.8		0.0	0.7	5.1		8.0	13.8	13.2	10.0 - 21.0
0 . 15			2.0	2.7		94.4			0.4	0.8		7.6	8.8	8.5	6.0 - 16.0
0 . 075			1.0	1.1		74.8			0.2	0.3		6.0	6.5	6.5	4.0 - 8.0

