

# アスファルトの抽出試験 (ソックスレー法)

工事名 三俣団地特定公共賃貸住宅造成工事

試験年月日 10年 5月 1日

合材の種類 再生加熱安定処理40mm

試験者 ピーシーネットワーク

①円筒ろ紙+試料重量 (g)		1098.6	フルイ目の呼び寸法 (mm)	加積残留量 (g)	加積残留率 (%)	加積通過率 (%)
②円筒ろ紙重量 (g)		46.2	53.0			
③試料重量 (g)	①-②	1052.4	37.5			
④抽出後の試料+容器重量 (g)		1383.7	26.5			
⑤容器重量 (g)		397.2	19.0	0.0	0.0	100.0
⑥抽出後試料重量 (g)	④-⑤	986.5	13.2	14.1	1.4	98.6
⑦抽出後の円筒ろ紙重量 (g)		48.4	4.75	77.5	7.8	92.2
⑧ろ紙付着フィラー重量 (g)	⑦-②	2.2	2.36	573.8	58.0	42.0
⑨全抽出骨材重量 (g)	⑥+⑧	988.7	0.6	711.4	71.9	28.1
⑩アスファルト重量 (g)	③-⑨	63.7	0.3	850.6	86.0	14.0
⑪アスファルト含有率 (%)	$\frac{⑩}{③} \times 100$	6.05	0.15	904.2	91.4	8.6
⑫設定率 (%)		6.0	0.075	932.0	94.2	5.8
			受皿	989.0	100.0	0.0

