

プラント温度管理表

第8号 県単道路整備 (試験年月日 9 年 6 月 23 日
 工事名 装補修) 工事

合材の種類 再生密粒度アスコン13mm 試験者 ヒーシー・ネットワーク

測定時刻				気温	アスファルト温度	骨材加熱温度	合材温度
時 分				℃	℃	℃	℃
	1	8	50	24	155	176	157
	2	9	3				159
	3		29				159
	4		41				159
	5	10	48		156	175	158
	6	11	8				158
	7		44		155	177	158
	8	12	7				159
	9		19				157
	10		31	28	156	176	159
	11	14	39		155	177	159
	12		54				157
	13	15	6				157
	14	16	33		154	176	157
	15		46				157
	16	17	15				159
	17		49	26	156	177	159
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						