

切 取 供 試 体 試 験

事 業 名	春山地区10-12 2 2 2 2 2 2 2 2	切 取 日	10 年 8 月 18 日
路 線 名	あああああああああああああああ いはいはいはいはいはいはいはい	業 者 名	あああああああああああああああ
箇 所 名	ううううううううううううううう えええええええええええええええ	試 験 者	ピーシー・ネットワーク
施 工 日	10 年 6 月 12 日	立 会 者	
合 材 の 種 類	密度アスコン	基 準 密 度 (A)	2.336 g/cm ³
設 計 厚	4.0 cm		

測 点	厚 さ	空 中 重 量 B	表 乾 重 量 B'	水 中 重 量 C	体 積 D = B' - C	カ サ 密 度 E = B / D	締 固 め 率 E / A × 100
102 左	4.2	759.3	760.0	427.7	332.3	2.285	97.8
106 左	4.9	883.1	884.0	495.5	388.5	2.273	97.3
112 右	4.6	788.4	789.2	442.0	347.2	2.271	97.2
118 左	4.0	728.7	729.5	409.2	320.3	2.275	97.4
120 右	4.2	739.0	739.8	413.7	326.1	2.266	97.0
max	4.9					2.285	97.8
min	4.0					2.266	97.0
5 個 ave	4.4					2.274	97.3

